

モルタルの接着強さ試験報告書

受付番号	工試第M-*****-*****
受 付 日	****年 *月 *日
発 行 日	****年 *月 *日

**** ** 殿

一般財団法人 建材試験センター
工事材料試験所長

**** **

武蔵府中試験室

〒183-0035 東京都府中市四谷

6丁目31番10

電話番号 042(351)711

7試験監督者 ****

工 事 名 称	—
---------	---

1. 供 試 体 (依頼者提出の資料による)

名 称	無収縮モルタル
形 状 ・ 寸 法	300×300×*mm (コンクリート平板：厚さ**mm)
打 込 日	****年 *月 *日
打 込 箇 所	—
材 齢	—日
養 生 方 法	—
数 量	3個
記 号 ・ 番 号	1, 2, 3
備 考	—

2. 試 験 内 容

試 験 方 法	鋼製ジグ (4×4 cm) を、エポシキ接着剤を用いて接着した。 接着剤の硬化後、下地板に達するくらいまで切り込みを入れ、引張試験機 (20 kN) を使用して接着強さ試験を実施した。
試 験 日	****年 *月 *日
試 験 場 所	武蔵府中試験室
試 験 責 任 者	*****

3. 試 験 結 果

記 号 ・ 番 号	接 着 強 さ N/mm ²	破 断 箇 所
1	*	*
2	*	*
3	*	*
平 均	*	—