

品質性能試験報告書

一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 真野孝次
埼玉県草加市稲荷5丁目21番20号

試験名称	* * * * *の防火性能試験			
依頼者	名称：* * * * * 所在地：* * * * *			
試験体	材料名：* * * * * 形状：平板 商品名：* * * * * 厚さ：* * mm 質量：* * kg/m ² 材料構成：(1) * * * * * (2) * * * * * 備考：依頼者の提出資料による。材料構成は加熱面側から記載した。			
試験方法	(一財) 建材試験センターが定めた「防耐火性能試験・評価業務方法書」の不燃性能試験方法に基づく発熱性試験			
試験結果	試験体番号	1	2	3
	試験年月日	* * 年 * 月 * * 日	* * 年 * 月 * * 日	* * 年 * 月 * * 日
	試験体の大きさ (mm)	* * * * *	* * * * *	* * * * *
	試験体の厚さ (mm)	* * * * *	* * * * *	* * * * *
	試験体の質量 (g)	* * * * *	* * * * *	* * * * *
	20 分間の総発熱量 (MJ/m ²)	* * * * *	* * * * *	* * * * *
	防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴の有無	なし	なし	なし
	200kW/m ² 超過継続時間 (秒)	0	0	0
	最高発熱速度 (kW/m ²)	* * * * *	* * * * *	* * * * *
	着炎時間 (秒)	着炎なし	着炎なし	着炎なし
	発熱速度及び総発熱量曲線	図1	図2	図3
	[判定基準] ・加熱開始後 20 分間の総発熱量が、8MJ/m ² 以下であること。 ・加熱開始後 20 分間、防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がないこと。 ・加熱開始後 20 分間、発熱速度が、10 秒以上継続して 200kW/m ² を超えないこと。			
試験期間	2 0 2 4 年 * * 月 * * 日			
担当者	防耐火グループ 統括リーダー * * * * * * * * * * (主担当) * * * * *			
試験場所	中央試験所 (埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号)			

試験結果のグラフ

以上